

Produktdatablad heltrepanel furu og gran

Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Heltrepanel furu	13x095	11,80	8	33,6	2,85	66	2 218	188	19,9
Heltrepanel furu	13x120	9,10	8	33,6	3,69	54	1 814	199	25,2
Heltrepanel furu	13x145	7,40	6	25,2	3,41	48	1 210	163	22,8
Heltrepanel furu	13x170	6,30	6	25,2	4,00	40	1 008	160	26,7
Heltrepanel furu	21x145	7,40	4	16,8	2,27	35	588	79	24,6
Heltrepanel furu	21x170	6,30	4	16,8	2,67	30	504	80	28,8
Heltrepanel furu	21x195	5,70	4	16,8	2,95	24	403	71	33,0
Heltrepanel furu	28x170	6,70	4	16,8	2,51	24	403	60	38,4
Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Heltrepanel gran	12x070	16,70	10	42,0	2,51	60	2 520	151	16,9
Heltrepanel gran	12x095	11,80	10	42,0	3,56	44	1 848	157	23,0
Heltrepanel gran	12x120	9,10	8	33,6	3,69	45	1 512	166	23,2
Heltrepanel gran	13x095	11,76	8	33,6	2,86	44	1 478	126	19,9
Heltrepanel gran	13x120	9,10	8	33,6	3,69	36	1 210	133	25,2
Heltrepanel gran	13x145	7,40	6	25,2	3,41	42	1 058	143	22,8

Tekst	Informasjon
Råstoff	Skandinavisk furu og gran
Trefuktighet furu/gran	12,00 % +/-2,00 %
Montering	Spikres til spikerslag med egnet dykkert. Panel over 120 mm monteres med to spiker i front
	Ikke lim i langsående not/fjær konstruksjon, det låser panelet.
Endeskjøter	Skal alltid limes med egnet lim.
Skrapkant (radien)	For å sikre best mulig overflatebehandling har alle våre skarpkantpaneler en liten radien
Monteringsanvisning	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/panel/montering/
Festemiddler	Dykkert 1,6 mm tykkelse, lengde tre ganger tykkelsen på panelbordet
Kondisjonering	Panelet skal kondisjoneres i 48 timer ved ca 20 grader før montering
Relativ luftfuktighet	Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet 40-60 % RF ved ca 20 grader.
Overflate	Glatthøvelt/Børstet
Farger overflatebehandlinger	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/
Overflatebehandling	Ubehandlet, beiset, lakkert, malt, oljet og hvitlasert.
Vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann og en lett oppvridd fuktig klut.
Dokumentasjon	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/panel/sprekk/
Hjemmeside	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/

Ytterligere informasjon:

Kontroller at det ikke er synlige feil på panelet før det monteres. Kontroller også farge og struktur. Dette bør gjøres i god belysning eller dagslys. Panel fra Moelven er et naturprodukt så iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner er ikke feil. For å sikre en jevn fordeling av årringer, trestruktur og fargenyanser anbefaler vi at det åpnes og velges fra flere bunter før montering starter. Skadede og defekte bord bør ikke brukes eller de bør monteres på et passende sted. Alle bord som monteres ansees som godkjent av montøren og/ eller eieren. Moelven aksepterer ikke reklamasjoner på monterte panel. Eier (kjøper/kunde) har ansvar for å kontrollere panelets fuktighet og at det er rett. Eier (kjøper/kunde) må innen montering sikre at alle forutsetninger i monteringsanvisningen er tilstede før panelet monteres. Ansvar for feil tas kun om panelet er montert og vedlikeholdt etter anvisningen.



Sertifisert, bærekraftig og kortreist!

Våre innvendige paneler produseres av sertifiserte, kortreiste og bærekraftige råmaterialer, og vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Bruk av innvendig trepaneler bidrar derfor både positivt på innemiljøet, og på klimaregnskapet!